

TUBOS DE FUNDICION CLASE EQUIVALENTE K9



CARACTERÍSTICAS:

Norma EN545 -2007 / ISO 2531

Revestimiento exterior: zinc 200 grs/m2 + pintura negra bituminosa

Opcional: 400 grs/m2 de Zinc / 400 grs/m2 de Zinc – Aluminio (85%-15%) + pintura azul epoxi

Revestimiento interior: Mortero de cemento de alto horno según EN197-1

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

Resistencia Mínima a la tracción : Rm 420 Mpa

Limite convencional de elasticidad a 0,2 % Rp... > 270 Mpa

Elongación mínima después de la rotura, A..... 10 %

Dureza Brinell inferior a..... 230 HB

DN	CLASE	D ext (mm)	D max enchufe	Desviación angular °	PRESION PFA (bar)	PRESION PMA (bar)	PRESION PEA (bar)
80	C100	98	146	5°	100	120	125
100	C100	118	166	5°	100	120	125
125	C64	144	197	5°	64	77	82
150	C64	170	219	5°	64	77	82
200	C50	222	277	5°	50	60	65
250	C50	274	329	5°	50	60	65
300	C40	326	386	5°	40	48	53
350	C40	378	378	5°	40	48	53
400	C40	429	429	5°	40	48	53
450	C40	480	480	4°	40	48	53
500	C30	532	532	4°	30	36	41
600	C30	635	635	4°	30	36	41
700	C30	738	738	4°	30	36	41
800	C30	842	842	4°	30	36	41
900	C30	945	945	4°	30	36	41
1000	C30	1048	1048	4°	30	36	41